

1. Popis výrobku:

Tepelnoizolačné polystyrénové dosky EPS 70 031 STRECHA/PODLAHA sú vyrobené z expandovaného polystyrénu v súlade s normou EN 13163:2012+A1:2015 „Tepelnoizolačné výrobky pre budovy.

Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Účel použitia“. Sú to rovnobežnostenné dosky s rovnými alebo frézovanými hranami. Dosky sa štandardne vyrábajú v týchto rozmeroch: dĺžka 1 000 mm, šírka 500 mm, hrúbka od 10 do 300 mm, po každých 10 mm.

2. Použitie:

Expandované polystyrénové dosky EPS 70 031 STRECHA/PODLAHA sú určené na tepelnú izoláciu v budovách s hlavným určením na strechy a podlahy. Používajú sa najmä ako:

- *tepelná izolácia v prefabrikovaných vonkajších sendvičových paneloch*
- *tepelná izolácia stropov zdola v kompozitných vonkajších izolačných systémoch*
- *tepelná izolácia a stratené debnenie železobetónových stropov*
- *tepelná izolácia pod nosnú konštrukciu*
- *tepelná izolácia plochých striech*
- *tepelná izolácia stien pod zemou s ľahko zaťažonou vodnou izoláciou*
- *tepelná izolácia podláh pod podkladom ľahko zaťažená*
- *tepelná izolácia podláh na zemi s podkladom ľahko zaťažená*
- *izolácia tepelných stien vrátane BSO, ETICS (ľahká – mokrá) alebo (ľahká – suchá)*
- *tepelná izolácia vncov ako stratené debnenie pod omietkou*
- *tepelná izolácia podláh v obytných budovách s úžitkovým zaťažením do 2 t/m²*

3. Technické parametre:

Označenie: EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S_b5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DS(70,-)3

Vlastnosť	Trieda/Úroveň	Tolerancia/Potreby
Hrúbka	T2	± 2 mm
Dĺžka	L3	± 0,6 % alebo ± 3 mm
Šírka	W3	± 0,6 % alebo ± 3 mm
Pravouhlosť	S _b 5	± 5 mm/m
Plochosť	P10	10 mm
Pevnosť v ohybe	BS115	≥ 115 kPa
Tlakové napätie pri 10 % deformácii	CS(10)70	≥ 70 kPa
Rozmerová stabilita v laboratórnych podmienkach	DS(N)5	± 0,5%
Rozmerová stabilita za špecifických podmienok teploty a vlhkosti	DS(70,-)3	± 3%
Deklarovaný súčiniteľ prenosu tepla W/(m·K)	-	0,031 W/(m·K)
Trieda reakcie na oheň	E	-

TECHNICKÁ KARTA pre VÚV 10/21 EPS 70 031 STRECHA/PODLAHA



Deklarovaný tepelný odpor R_D [$m_2 \cdot K/W$]:

d [mm]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
R_D	-	0,60	0,95	1,25	1,60	1,90	2,25	2,55	2,90	3,20	3,50	3,85	4,15	4,50	4,80
d [mm]	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
R_D	5,15	5,45	5,80	6,10	6,45	6,75	7,05	7,40	7,70	8,05	8,35	8,70	9,00	9,35	9,65

4. Balenie:

Hrúbka (mm)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
Množstvo (ks)	30	20	15	12	10	8	7	6	6	5	5	4	4	4	
Objem (m^3)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,28	0,28	0,27	0,3	0,28	0,3	0,26	0,28	0,3	
Povrch dosiek (m^2)	15	10	7,5	6	5	4	3,5	3	3	2,5	2,5	2	2	2	
Hrúbka(mm)	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Množstvo (ks)	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Objem (m^3)	0,24	0,26	0,27	0,29	0,3	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,3
Povrch dosiek (m^2)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

5. Používanie/Skladovanie/Preprava:

Odporúča sa, aby produkt neprišiel do styku so žiadnymi stavebnými materiálmi, ktoré reagujú s EPS a spôsobujú jeho rozpúšťanie alebo napučovanie (s lepidlami obsahujúcimi rozpúšťadlá, prostriedky na ochranu dreva).

Polystyrénové dosky by sa mali prepravovať a skladovať spôsobom, ktorý ich ochráni pred poškodením a vplyvmi poveternostných podmienok, ako je UV žiarenie, silné slnečné svetlo a zrážky (pred inštaláciou je potrebné dosky vysušiť).

Výrobok neobsahuje škodlivé látky podľa nariadenia REACH. Pri správnom používaní výrobku a dodržiavaní zásad ochrany zdravia a bezpečnosti nie sú žiadne riziká.

Predajná kancelária:

„ENERPOR“ Sp z o.o. 25-620 Kielce ul. Kolberga 11
e-mail: bok@enerpor.pl